

MOLYKOTE® G-Rapid Plus Kiinteä voitelutahna

OMINAISUUDET

- Alhainen kitkakerroin
- Suuri paineenabsorbointikapasiteetti
- Estää kiinnileikkautumista ja naarmuuntumista
- Hillitsee takertumiskitkaa
- Vähentää hiertymiskorroosion syntyä
- Helpottaa kokoonpanoa
- Hyvä kattavuus
- Toimii hätävoiteluna

KOOSTUMUS

- Mineraaliöljy
- Kiinteät voiteluaineet

Kiinteä voitelutahna erityisen alhaisella kitkakertoimella metalliosien asennus- ja sisäänajoihin

SOVELLUKSET

- Soveltuu kaiken tyyppisten koneosien puristesovitetuotantoon, uusien koneiden ja vaihteistojen sisäänajon voiteluaineena, pienillä tai jaksoittaisilla liikkeillä toimivien koneosien pysyvään voiteluun, sekä poraukseen, sahaukseen ja kierteiden leikkaukseen.
- Käytetty kierteistettyjen akselitappien, uritettujen akselien, hammasvaihteistojen, kierukkavaihteiston, liikkuvien ruuvien, kalustojen, pumppujen ja konetyövälineiden ohjaimien voiteluun sekä kuula- ja rullalaakereiden, hihnapyörien, pyörälaippojen ja pulttien asennukseen.

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Teknisten tietojen kirjoittajat: Nämä arvot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi teknisten tietojen laatimiseen. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteys Dow Corning myyntiedustajaan ennen tämän tuotteen teknisten tietojen laatimista.

Standardi*	Testi	Yksikkö	Tulos
	Väri		Musta
	Konsistenssi, tiheys		
	Työstämätön tunkeuma	mm/10	255-275
	Tiheys 20°C:ssa (68°F)	g/ml	1,40
	Lämpötila		
	Käyttölämpötila	°C	-35 - +450
		°F	-31 - +842
	Pintapainekestävyys		
DIN 51 350 pt.4	Neljäkuulatesteri		
	Hitsaantumiskuorma	N	5300
	Almen Wieland kone OK rasitus	N	>20000
	Kitkakerroin		
	Pulttiliitoksessa, M12, 8.8, mustennetulla pinnalla (Erichsen testeri),		
	- μ kierre		0,10
	- μ pää		0,06
	Puristesovitetesti, μ		0,05, ei kalinaa
	Kestävyys		
DIN 51 807 pt.1	Vedenkestävyys, staattinen, arviointi		1-90

* DIN: Deutsche Industrie Norm.

KÄYTTÖOHJEET

Kuinka käytetään

Puhdista liuku- tai kosketuspinnat, sitten levitä tahnaa harjalla, liinalla, sienellä tai säämiskällä. Älä käytä liikaa niinkuin rasvavoitelua tehtäessä. Voimakas hieronta metallipinnoille parantaa tarttuvuutta. Älä sekoita öljyihin tai rasvoihin.

KÄSITTELYN

VAROTOIMENPITEET

Tuotteiden käyttöön liittyvät turvaohjeet eivät sisälly toimitukseen. Lue tuote- ja turvatiedot sekä pakkauksen etiketit ennen tuotteen käsittelyä. Näissä lähteissä on tietoja tuotteen turvallisesta käyttämisestä sekä terveysvaaroista ja loukkaantumisriskeistä. Materiaalien turvatiedot ovat saatavana Dow Corning -yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.dowcorning.com. Voit pyytää tiedot myös paikalliselta Dow Corning -yhtiön myyntiedustajalta tai jakelijalta tai soittaa paikalliseen Dow Corning Global Connection -numeroon.

KÄYTTÖAIKA JA VARASTOINTI

Säilytettäessä 20°C (68°F) lämpötilassa tai sen alapuolella alkuperäisissä avaamattomissa astioissa, tällä tuotteella on 60 kuukauden käyttöaika valmistuspäivästä lukien.

PAKKAUKSET

Tämä tuote on saatavilla eri kokoisissa standardisäiliöissä. Yksityiskohtaiset säiliökoot on saatavilla lähimmästä Dow Corning myyntitoimistosta tai Dow Corning jälleenmyyjältä.

RAJOITUKSET

Tätä tuotetta ei ole testattu eikä todettu sopivaksi lääketieteellisiin tai farmaseuttisiin käyttötarkoituksiin.

TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTIEDOT

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa asiakkaiden tukena kullakin alueella on Dow Corningin tuotteen valvontajärjestö sekä terveydenhuollosta, ympäristöasioista ja säännösten noudattamisesta vastaava asiantuntijatiimi.

Lisätietoja on [www-sivullamme](http://www.dowcorning.com) osoitteessa www.dowcorning.com. Voit myös pyytää lisätietoja paikalliselta Dow Corning -yhtiön edustajalta.

RAJOITETUN TAKUUN TIEDOT - LUE

HUOLELLISESTI

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot tarjotaan asiakkaille vilpittömästi ja niiden uskotaan olevan tarkkoja. Koska tuotteittemme käyttöolot ja -tavat eivät kuitenkaan ole meidän hallinnassamme, näillä tiedoilla ei pidä korvata asiakkaan itse suorittamia testejä, joilla varmistetaan, että Dow Corning -tuotteet ovat turvallisia, toimivat oikein ja täyttävät tarkoituksen, jota varten ne on hankittu. Käyttöehtoja ei tule käsittää kehotukseksi loukata mitään patenttioikeuksia.

Ainoa takuu, jonka Dow Corning myöntää tuotteelle, on takuu siitä, että tuote vastaa niitä Dow Corning -yhtiön myyntitietoja, jotka ovat olleet voimassa tuotteen lähetyshetkellä.

Ainoa takuun rikkomisesta myönnettävä korvaus on ostohinnan palautus tai tuotteen vaihtaminen uuteen, jos voidaan todeta, että tuote ei vastaa takuuta.

**DOW CORNING KIISTÄÄ
KAIKKI MUUT ILMAISTUT JA
OLETETUT TAKUUT
TUOTTEEN SOPIVUUDESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI
TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN.**

**DOW CORNING KIISTÄÄ
KAIKKIIN SATUNNAISIIN TAI
SEURAAMUKSELLISIIN
VAHINKOIHIN LIITTYVÄN
KORVAUSVELVOLLISUUDEN.**

WE HELP YOU INVENT THE
FUTURE.™

www.dowcorning.com